

Acabado
Mate.

Lavabilidad
3000

Rendimiento teórico
6 a 7 m²/L

**Libre de metales
pesados**
Plomo y mercurio.

**Método de
aplicación**
Brocha, Rodillo,
Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
<p>OMAR es una pintura vinil acrílica de acabado mate. Ideal para los contratistas, posee un excelente poder cubriente, es lavable, de fácil aplicación, buen rendimiento, recomendable para exteriores e interiores. CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423 ONNCCE 2003. Recubrimientos látex "C"</p> <p>OMAR está elaborada con materias primas selectas de alta calidad. Ofrece una amplia variedad de 28 colores y blanco, disponible en <i>sistema tintométrico my color your color</i> para igualación.</p> <p>OMAR brinda una duración y resistencia a la formación de hongos, algas y bacterias.</p> <p>OMAR puede ser aplicada en interiores y exteriores de yeso, aplanados, ladrillo, cemento, revoque, mampostería, block, tabla roca, concreto, etc.</p>	<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p>

PROPIEDADES FISICAS.

Acabado.	Mate.	
Rendimiento.	6 a 7 m ² /L varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.	
	Bote 1L. Cubetita 4L. Cubeta 19L.	
Presentación.	Tambor 200L (sobre pedido).	
Estabilidad en almacenamiento.	1 año.	
Tiempos de secado.	60 minutos entre mano y mano.	
Al tacto.	53 minutos.	
Lavabilidad.	3 000 ciclos.	
Viscosidad @ 25°C.	100 – 115 uK al momento de envasar.	NMX-K-277
pH.	8.5 - 9	NMX-U-007
Brillo.	2.17	NMX-U-093
Sólidos en peso.	47-55 blanco y colores pasteles.	
Densidad (g/ml).	25-29 colores intensos y básicos.	NMX-C-425-ONNCCE
	1.25 – 1.47 25°C	
Contenido de plomo.	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio	
Finura.	4.0 Hegman.	NMX-U-027

INSTRUCCIONES DE USO.	MÉTODO DE APLICACIÓN.
<p>Sellado Selle el poro de la superficie a pintar para obtener mejores rendimientos, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico SELLAVIN 7X1 diluido 7 partes de agua por 1 de sellador (consulte ficha técnica).</p> <p>Dilución Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya OMAR agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique OMAR a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para colores básicos como L-525, L-521, L-510, L-514, L-222, L-530 y L-520 deberá fondear con pintura OMAR blanca para obtener el acabado, color y cubriente deseado.</p> <p>Limpieza Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES.	PRECAUCIONES.
<p>Para obtener mayor protección y un acabad semi-brillante, se recomienda aplicar sobre la pintura seca nuestro Sellador Reforzado Anti-álcali 7x1 diluido 3 partes de agua por 1de sellador. Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco. No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p>ADVERTENCIAS.</p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p>