



**PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA  
PARA INTERIORES Y EXTERIORES.**

**FICHA TÉCNICA**

**SUPERVIN L-200**

**Acabado**  
Satinado.

**Lavabilidad**  
35 000

**Rendimiento teórico**  
9 a 10 m<sup>2</sup>/L a dos  
manos

**Libre de metales  
pesados**  
Plomo y mercurio.

**Método de  
aplicación**  
Brocha, Rodillo,  
Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
<p><b>SUPERVIN</b> es una pintura acrílica, plástica, brillante, 100% lavable de fácil aplicación para interiores y exteriores. Posee un acabado aterciopelado y una excelente resistencia al desarrollo de hongos, algas, bacterias y microorganismos en general.</p> <p><b>SUPERVIN</b> brinda, además, una excelente resistencia en climas extremos donde existe exceso de humedad, sol, lluvia y vientos salinos.</p> <p><b>CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423 ONNCCE 2003.</b> Recubrimientos látex "A"</p> <p><b>SUPERVIN</b> es elaborada cuidadosamente con materias primas de alta calidad. Ofrece una variedad de 32 colores y blanco, disponible en <i>sistema tintométrico my color your color</i> para igualación.</p> <p><b>SUPERVIN</b> puede ser aplicada en interiores y exteriores de yeso, aplanados, ladrillo, cemento, revoque, mampostería, block, tabla roca, estuco, madera, texturizados, concreto etc.</p>	<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p>

**PROPIEDADES FÍSICAS.**

Acabado.	Satinado.	
Rendimiento.	9 a 10 m <sup>2</sup> /L a dos manos varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.	
Presentación.	Bote 1L. Cubetita 4L. Cubeta 19L. Tambor 200L (sobre pedido).	
Estabilidad en almacenamiento.	1 año.	
Tiempos de secado.	60 minutos entre mano y mano.	
Al tacto.	Al tacto 48 minutos.	
Lavabilidad.	35 000 ciclos.	
Viscosidad @ 25°C.	100 – 115 uK al momento de envasar.	NMX-K-277
pH.	8.5 - 9	NMX-U-007
Brillo.	25.05	NMX-U-093
Sólidos en peso.	47-50 blanco y colores pasteles.	
Densidad (g/ml).	25-29 colores intensos y básicos.	NMX-C-425-ONNCCE
Contenido de plomo.	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio	
Finura.	5.0 Hegman.	NMX-U-027



**PINTURA VINIL ACRILICA SATINADA  
PARA INTERIORES Y EXTERIORES.**

**FICHA TÉCNICA**

**SUPERVIN L-200**

INSTRUCCIONES DE USO.	MÉTODO DE APLICACIÓN.
<p><b>Sellado</b> Selle el poro de la superficie a pintar para obtener mejores rendimientos, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico <b>SELLAVIN 7X1</b> diluido 7 partes de agua por 1 de sellador, en caso de muros nuevos o con problemas de alcalinidad se recomienda nuestro <b>SELLAVIN sellador reforzado anti-álcali 7X1</b> diluido 3 partes de agua por 1 de sellador (consulte ficha técnica).</p> <p><b>Dilución</b> Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya <b>SUPERVIN</b> agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique <b>SUPERVIN</b> a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para colores básicos como L-238, L-207, L-221, L-224, L-220, L-228, L-227, L-226, L-231 y L-225 deberá fondear con pintura <b>SUPERVIN</b> blanca para obtener el acabado, color y cubriente deseado.</p> <p><b>Limpieza</b> Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES.	PRECAUCIONES.
<p>Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco. No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p><b>ADVERTENCIAS.</b></p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p>